

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций



EUROPEAN GROUP
OF ORGANISATIONS FOR FIRE TESTING,
INSPECTION AND CERTIFICATION

Аттестат № ВУ/112.02.1.0.0042
до 29 января 2015г.
Адрес: 220046, г. Минск, ул. Солтыса, 183а,
тел. 299-96-07
Лицензия № 02300/723 до 17.08.2019 г.
выдана МЧС Республики Беларусь.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрационный: 04-52/198417

«26» 09 2014г.

Наименование продукции: покрытие из мастики гидроизоляционной полимерной «ПОЛИ-КРОМБЕЛ», ТУ ВУ 192306895.001-2014.

Идентификация: покрытие из мастики гидроизоляционной полимерной «ПОЛИКРОМ-БЕЛ», ТУ ВУ 192306895.001-2014. Материал нанесен на негорючую основу со средним расходом $\approx 793 \text{ г/м}^2$.

Изготовитель: ООО «ТехноПоликром Бел» (РБ) (информация представлена заявителем).

Заявитель на проведение испытаний: ООО «ТехноПоликром Бел» (РБ) (договор №52/1838Д от 21.08.2014г.).

Адрес: 220033, г. Минск, пр-т. Партизанский, д. 8, корпус 28, офис. 201/1.

Наименование ТНПА на методы испытаний: ГОСТ 30244-94, метод 2.

Количество испытываемых образцов: 12 (количество материала переданного на испытание: 4 л.) (№1753/14).

Наименование органа, проводившего отбор образцов на испытания: образцы представлены заявителем.

Программа проведения испытаний

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей), характеристик и т.д.	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний.	Примечание
1.	Покрытие из мастики гидроизоляционной полимерной «ПОЛИ-КРОМБЕЛ», ТУ ВУ 192306895.001-2014. Определение группы горючести.	ГОСТ 30244-94 метод 2	

Условия проведения испытаний:

температура воздуха, °С
атмосферное давление, кПа
относительная влажность, %

18;
98,2;
58.



**Испытательное оборудование и средства
измерений, применяемых при проведении испытаний**

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Дата прохождения метрологи- ческой аттестации, поверки
1	Установка по определению групп горючести строи- тельных материалов.	Свид. № 251 до 21.11.2014г.
2	Измеритель-регулятор температуры «Сосна-002».	Клеймо до 08.2015г.
3	Линейка 0-1000 мм.	Клеймо до 03.2015г.
4	Термопреобразователь ТХА(К) 4шт.	Свид. до 12.2014г.
5	Весы ВНМ 3/15.	Клеймо до 02.2015г.
6	Секундомер «Интеграл С-01».	Клеймо до 01.2015г.
7	Психрометр ВИТ-1	Клеймо до 03.2015г.
8	Барометр-анероид БАММ-1	Свид. № 502/1 до 02.2015г.
9	Штангенциркуль (0-150 мм; цена деления 0,1 мм)	Клеймо до 08.2015г.

Дата проведения испытаний: 16.09.2014г.

Результаты испытаний

№ испы- тания	Макс. тем- пература дым. газов, °С.	Время са- мостоя- тельного горения, с.	Степень поврежде- ния образца по длине, см				Средняя масса образцов, г		Степень повре- ждения по массе,	
			1	2	3	4	до опыта	после опыта	г	%
1.	105	0	7	11	8	10	569	508	61	11
2.	107	0	10	10	9	10	612	569	49	7
3.	106	0	9	9	9	11	628	590	38	6

Результаты обработки экспериментальных данных

Измеряемый параметр	Среднее арифметическое значение по 3-м опытам
Макс. температура дым. газов, °С	106
Время самостоятельного горения, с.	0
Степень повреждения образца по длине, %	9
Степень повреждения по массе, %	8
Наличие образования горящих капель расплава	Нет

ИЗДАНИЕ ПБ и ЧС
МЧС БЕЛАРУСИ

26 СЕН 2014

№ 04-52/19847

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Образец продукции: покрытие из мастики гидроизоляционной полимерной «ПОЛИКРОМ-БЕЛ», ТУ ВУ 192306895.001-2014, изготовленной и представленной на испытания ООО «ТехноПоликром Бел» (РБ), относится к группе горючести **Г 1** (со средним расходом ≈ 793 г/м²) по ГОСТ 30244-94 п.5.3 (табл.1).

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провели:

Техник

Д.А.Неверовский

Техник

Е.В.Королёнок

Протокол проверил:

Начальник ИИП

А.А.Штых

Данный протокол оформлен на 4 (четырёх) листах в 2 (двух) экземплярах и направлен:

-НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ - 1 экз.

-ООО «ТехноПоликром Бел» (РБ) - 1 экз.

Размножение протокола возможно только с разрешения ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси».

Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

